



ANDIPRO. Esmalte al Agua. Interior—Exterior L01219...

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Esmalte Formulado en base Agua, brinda buen poder cubriente, secado rápido y buena lavabilidad. CARACTERISTICAS Color: Blanco/Base X (Para gran variedad de colores pasteles). Rendimiento teórico: 35-40 m²/gl por mano según tipo de superficie y método de aplicación. Acabado: Satín. Tiempo de secado @60% HR y @20°C: Al tacto: 30 a 60 minutos. Repintado: 8 horas. Dureza final: 7 días. Dilución: Agua limpia hasta un 10% Aplicación: Brocha, rodillo y Sistema Airless. *Sólidos en Volumen: 29 +/- 2% *Sólidos en peso 43 +/- 2% Peso específico: 1.24+/- 0.03 gr./cc. a 25°C Almacenamiento: Almacenar en envase cerrado, en recinto seco y ventilado. (con temperaturas entre 20°C y 60% de HR) Estabilidad de Almacenaje: 1 año 20°C, 60% HR. *VOC teórico: 28,6 g/l (EU Directive 2004/42/EC) *Datos relacionados al blanco. USOS RECOMENDADOS • Habitaciones de niños. • Pasillos • Baños, Cocinas. • Paredes y Cielos, entre otros. No se recomienda aplicar sobre papel mural ni otras superficies impermeabilizadas con productos siliconados.	PREPARACION DE SUPERFICIES Para lograr una buena terminación y un buen comportamiento de la película en interiores y exteriores, la superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe estar lijada para promover la adherencia sobre ella. Por su buena terminación y resistencia a la humedad, se recomienda como pintura de terminación en ambientes interiores y exteriores. Se puede aplicar sobre superficies de albañilería, cemento, fibrocemento, ladrillos, yeso, yeso-cartón y madera previamente imprimados. ESQUEMAS DE PINTURAS Superficies nuevas de Hormigón y Estuco: Deja fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado con abundante agua (hidrolavado a presión) y aplicar una mano de Acondicionador de Superficies, dejar secar, aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor. En caso de no aplicar el Acondicionador de Superficies, se debe esperar 28 días a que el hormigón fragüe, eliminar sales de fraguado con abundante agua (Hidrolavado a presión) y dejar secar. Opcionalmente se puede aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams antes de pintar, para mejorar la terminación. Aplicar una mano de Látex Sherwin Williams y luego aplicar, como terminación, 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor. Yeso: Una vez fraguado y seco, aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams para mejorar la superficie, luego aplicar como imprimante Látex Sherwin Williams y como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor. Yeso-Cartón: Aplicar sobre los clavos o tornillos una mano de Anticorrosivo Sherwin Williams para evitar la posibilidad de corrosión, tratar uniones con cinta tipo joint guard y luego aplicar Pasta Muro/enduido Sherwin Williams, luego lijar y aplicar como fondo Látex Sherwin Williams y finalmente, como terminación, aplicar 2 o 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor.	Ladrillos: Una vez el adhesivo (mortero) esté fraguado y seco, sellar con una mano cruzada de Acondicionador de Superficies, dar un tiempo de secado mínimo de 4 horas y máximo de 72 horas. Aplicar como terminación 2 a 3 manos de Esmalte al Agua ANDIPRO Constructor. IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas menores a 10°C ni superiores a 30°C PRECAUCIÓN Antes de usar, lea cuidadosamente las PRECAUCIONES. • No ingerir. • Mantener fuera del alcance de los niños. • No pintar sobre papel mural. • Agitar bien el producto antes de su utilización. • No debe haber Neblina ni lluvia al momento de aplicarla en exteriores. • Utilizar sólo productos Sherwin Williams para evitar incompatibilidades. INFORMACIÓN DE LIMPIEZA Limpie los derrames, salpicaduras, manos y herramientas inmediatamente después de usar con jabón y agua tibia. Las herramientas y utensilios utilizados en el pintado, se deben limpiar con los mismos solventes recomendados para la dilución de la pintura, después del cierre de la jornada laboral. NOTAS Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante Sherwin Williams Chile por la última información. Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto. Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.
--	--	--